










**POLYURETHANE AND PREPARATION CONTAINING POLYURETHANE****Publication number:** WO9948942**Publication date:** 1999-09-30**Inventor:** KLAUCK WOLFGANG (DE); DUHM LYDIA (DE);  
MAJOLO MARTIN (DE)**Applicant:** HENKEL KGAA (DE); KLAUCK WOLFGANG (DE);  
DUHM LYDIA (DE); MAJOLO MARTIN (DE)**Classification:****- international:** **C08G18/10; C08G18/48; C08G18/00;** (IPC1-7):  
C08G18/10; C08G18/30; C08G18/48; C09D175/08;  
C09J175/08**- european:** C08G18/10; C08G18/48M**Application number:** WO1999EP01728 19990317**Priority number(s):** DE19981013202 19980325**Also published as:** WO9948942 (A1)  
 EP1093482 (A1)  
 EP1093482 (A1)  
 US6884852 (B1)  
 EP1093482 (A0)

more &gt;&gt;

**Cited documents:** EP0372561  
 WO9638453  
 EP0748828  
 EP0425694**Report a data error here****Abstract of WO9948942**

The invention relates to a polyurethane which can be produced by reacting at least two components A and B, where a) a polyisocyanate or a mixture of two or more polyisocyanates is used as component A and b) a polyol or a mixture of at least two or more polyols is used as component B. The invention is characterized in that component B contains a polyether having a molecular weight (Mn) of at least 4,000 and c) a polydispersity PD (Mw/Mn) of less than 1.5, or d) an OH functionality of between approximately 1.8 and approximately 2.0, or e) a polydispersity PD (Mw/Mn) of less than 1.5 and an OH functionality of between approximately 1.8 and approximately 2.0, or a mixture of two or more such polyethers. The invention also relates to preparations containing such polyurethanes.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : <b>C08G 18/10, 18/48, C09D 175/08, C09J 175/08, C08G 18/30</b>		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: <b>WO 99/48942</b>  (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. September 1999 (30.09.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/01728 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. März 1999 (17.03.99)  (30) Prioritätsdaten: 198 13 202.6 25. März 1998 (25.03.98) DE  (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN [DE/DE]; Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).  (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KLAUCK, Wolfgang [DE/DE]; Dresdener Strasse 12, D-40670 Meerbusch (DE). DUHM, Lydia [DE/DE]; Haus-Endt-Strasse 78, D-40593 Düsseldorf (DE). MAJOLO, Martin [DE/DE]; St. Martinus-Strasse 33, D-41812 Erkelenz (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: AU, BR, CA, CN, ID, JP, KR, MX, PL, RU, TR, US, ZA, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.	
(54) Title: POLYURETHANE AND PREPARATION CONTAINING POLYURETHANE (54) Bezeichnung: POLYURETHAN UND POLYURETHANHALTIGE ZUBEREITUNG (57) Abstract <p>The invention relates to a polyurethane which can be produced by reacting at least two components A and B, where a) a polyisocyanate or a mixture of two or more polyisocyanates is used as component A and b) a polyol or a mixture of at least two or more polyols is used as component B. The invention is characterized in that component B contains a polyether having a molecular weight (<math>M_n</math>) of at least 4,000 and c) a polydispersity PD (<math>M_w/M_n</math>) of less than 1.5, or d) an OH functionality of between approximately 1.8 and approximately 2.0, or e) a polydispersity PD (<math>M_w/M_n</math>) of less than 1.5 and an OH functionality of between approximately 1.8 and approximately 2.0, or a mixture of two or more such polyethers. The invention also relates to preparations containing such polyurethanes.</p> (57) Zusammenfassung <p>Die Erfindung betrifft ein Polyurethan, herstellbar durch Umsetzung von mindestens zwei Komponenten A und B, wobei a) als Komponente A ein Polyisocyanat oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyisocyanaten und b) als Komponente B ein Polyol oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyolen eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß Komponente B einen Polyether mit einem Molekulargewicht (<math>M_n</math>) von mindestens 4.000 und c) einer Polydispersität PD (<math>M_w/M_n</math>) von weniger als 1,5 oder d) einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder e) einer Polydispersität PD (<math>M_w/M_n</math>) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder ein Gemisch aus zwei oder mehr solcher Polyether enthält, sowie Zubereitungen enthaltend solche Polyurethane.</p>			



### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						



### **Polyurethan und polyurethanhaltige Zubereitung**

Die Erfindung betrifft Polyurethane, die unter Verwendung von Polyethern mit besonders enger Molekulargewichtsverteilung (Polydispersität, PD) oder besonderer OH-Funktionalität, oder beidem, herstellbar sind, Zubereitungen, die solche Polyurethane enthalten sowie die Verwendung von solchen Polyurethanen und solche Polyurethane enthaltenden Zubereitungen.

Polyurethane haben als vielseitig verwendbare Kunststoffe insbesondere durch ihren Einsatz in Oberflächenbeschichtungsmitteln, Klebstoffen und in der Dichtungstechnologie Einzug in viele Technologiebereiche gehalten. Besonderes Interesse gilt dabei den Polyurethanen, die über reaktive Endgruppen verfügen, insbesondere über Endgruppen, die mit Wasser reagieren können. Diese Form der Reaktivität erlaubt es, die reaktiven Polyurethane in verarbeitbarem Zustand (in der Regel flüssig bis hochviskos) in der gewünschten Form an den gewünschten Ort zu bringen und durch die Zugabe von Wasser oder sonstigen mit den Endgruppen reaktiven Verbindungen (Härter, beispielsweise bei 2K-Systemen) auszuhärten. Die Zugabe des Härters erfolgt dabei in der Regel vor der Verarbeitung, wobei dem Verarbeiter nach der Härterzugabe nur noch eine begrenzte Verarbeitungszeit zur Verfügung steht.

Es ist jedoch ebenfalls möglich, Polyurethane mit reaktiven Endgruppen ohne Zugabe von Härtern alleine durch die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit auszuhärten (1K-Systeme). Solche Systeme weisen gegenüber den 2K-Systemen in der Regel den Vorteil auf, daß für den Anwender das oft lästige Mischen der häufig viskosen Komponenten vor der Anwendung entfällt.



Zu den üblicherweise in 1K- oder 2K-Systemen eingesetzten Polyurethanen mit reaktiven Endgruppen zählen beispielsweise die Polyurethane mit NCO-Endgruppen. Solche Polyurethane härten bei geeigneter Funktionalität bereits unter Einfluß von Luftfeuchtigkeit aus. Unter bestimmten Umständen, insbesondere bei Anwesenheit von Wasser (beispielsweise auf feuchten Oberflächen), kann es bei der Anwendung von Polyurethanen mit NCO-Endgruppen zur Entwicklung von Kohlendioxid kommen, was beispielsweise nachteilige Effekte auf die Oberflächenstruktur haben kann. Weiterhin haften solche Polyurethane häufig nicht auf glatten, inerten Oberflächen, beispielsweise auf Oberflächen aus Glas, Keramik, Metall und dergleichen, was in manchen Fällen die Verwendung eines Primers vor Auftrag des Polyurethans erforderlich macht oder die Verwendung eines Polyurethans zum Versiegeln, Verbinden oder Abdichten einer Oberfläche aus diesen Materialien unmöglich macht.

Um hier Abhilfe zu schaffen, d.h., um eine feste und dauerhafte Verbindung von Polyurethan und beispielsweise den oben genannten Oberflächen zu ermöglichen, wurde vorgeschlagen, als reaktive Endgruppe beispielsweise eine Alkoxysilangruppe in das Polyurethan einzuführen.

So beschreibt die CA-B 836 076 beispielsweise bei Raumtemperatur vernetzbare Polymere, die aushärten, wenn sie Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Als hierzu geeignet werden Polymere beschrieben, die mindestens zwei Urethanbindungen (Polyurethane) aufweisen, wobei die ursprünglich vorhandenen Isocyanatfunktionen mit einer Alkoxysilanverbindung umgesetzt wurden. Die Alkoxysilanverbindung weist dabei ein mit Isocyanaten reaktionsfähiges Wasserstoffatom auf und verfügt über mindestens eine hydrolysierbare Alkoxygruppe am Si-Atom, die zwar unter den Reaktionsbedingungen stabil ist, jedoch durch Feuchtigkeit hydrolysiert werden kann. Als geeignetes Polyurethan wird beispielsweise ein Produkt aus einem Polyoxyalkylen-Polyol und einem aromatischen Polyisocyanat beschrieben.

Die EP-A 0 170 865 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von unter Feuchtigkeitsausschluß lagerstabilen Beschichtungs-, Dichtungs- und Klebmassen. Hierzu werden gemäß der Druckschrift NCO-terminierte Polyetherurethane mit Amino- oder Mercaptogruppen aufweisenden Alkoxysilanen mit mindestens zwei Ethersauerstoffatomen in



mindestens einem Alkoxyrest zu präpolymeren Silanen umgesetzt.

Die DE-A 25 51 275 beschreibt eine Automobildichtungsmasse, die ausschließlich über Alkoxysilanendgruppen aushärtet. Dabei werden ausgesprochen harte Massen erhalten.

Die EP-B 0 261 409 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Alkoxy-silan-terminierten, feuchtigkeitshärtenden Polyurethanen, bei dem man Diole und/oder Triole mit Diisocyanaten zu NCO-terminierten Polyurethan-Präpolymeren umsetzt, deren Funktionalität anschließend auf 1 bis 2 einstellt und die so erhältlichen Polyurethan-Präpolymeren mit entsprechenden Organosilikonverbindungen zu Alkoxysilan-terminierten Polyurethanen umsetzt.

Bei allen feuchtigkeitshärtenden Polyurethanen oder solche Polyurethane enthaltenden Zubereitungen (Systeme), insbesondere jedoch bei den siliziumhaltigen Systemen, wirkt sich in der Regel nachteilig aus, daß die Systeme nach der Verarbeitung durch den Aushärtvorgang verspröden und damit einen großen Teil ihrer Elastizität verlieren bzw. geringe Weiterreißfestigkeiten zeigen. Der Elastizitätsverlust tritt insbesondere häufig in der Kälte auf, bei Abkühlung verlieren die bekannten Systeme häufig ihre Rückstellfähigkeit und Flexibilität. Der Versuch die Elastizität und Flexibilität der ausgehärteten Systeme zu verbessern führt jedoch oft zu einer Verschlechterung anderer Materialeigenschaften, beispielsweise einer höheren Klebrigkeit der Oberfläche, oder die Systeme haben vor der Verarbeitung eine so hohe Viskosität, daß beispielsweise Lösemittel eingesetzt werden müssen, um die Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. Ebenfalls häufig beobachtet wird eine Verringerung der Lagerstabilität der Systeme. Sowohl die Verschlechterung wesentlicher Material- oder Lagereigenschaften als auch die Verwendung von Lösemitteln ist ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll.

Der Begriff "Polyurethan" steht im Rahmen des nachfolgenden Textes für eine definierte Polyurethanstruktur, wie sie sich im Rahmen einer gezielten ein- oder mehrstufigen Polyurethansynthese erhalten läßt. Der Begriff umfaßt alle Abweichungen von dieser Struktur, wie sie sich durch die statistische Natur des Polyadditionsverfahrens ergeben.

Der Begriff "Zubereitung" steht im Rahmen des vorliegenden Textes für Gemische,



enthaltend ein "Polyurethan" oder ein Gemisch aus zwei oder mehr "Polyurethanen" gemäß der oben genannten Definition, sowie gegebenenfalls weitere Zusatzstoffe, wie sie entweder aufgrund der Art der Polyurethansynthese vorliegen (beispielsweise Lösemittel, Katalysatoren) oder nachträglich dem Polyurethan oder dem Gemisch aus zwei oder mehr Polyurethanen zugemischt wurden (beispielsweise Weichmacher, Reaktivverdünner, Füllstoffe und dergleichen).

Es war damit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Polyurethan zur Verfügung zu stellen, das bei einer Verwendung mit reaktiven Endgruppen die oben genannten Nachteile nicht aufweist. Insbesondere war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Polyurethan zur Verfügung zu stellen, das über eine oder mehrere Alkoxysilangruppen vernetzbar bzw. härtpar ist und trotzdem, auch bei niedrigen Temperaturen, über hervorragende Elastizität, Flexibilität und Weiterreißfestigkeit verfügt. Weiterhin war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Zubereitung zur Verfügung zu stellen, die ein erfindungsgemäßes Polyurethan enthält und deren Viskosität eine gute Verarbeitbarkeit bedingt. Weiterhin war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Zubereitung zur Verfügung zu stellen, die trotz niedriger Viskosität gute Materialeigenschaften des vernetzten bzw. ausgehärteten Produkts gewährleistet, insbesondere eine gute Stabilität bei UV- oder Wasserbelastung auf Glasoberflächen.

Es wurde nun gefunden, daß Polyurethane, die unter Verwendung von Polyethern mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5, oder unter Verwendung von Polyethern mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder unter Verwendung von Polyethern mit allen genannten Merkmalen hergestellt wurden, sowie solche Polyurethane enthaltende Zubereitungen, die oben genannten Nachteile des Standes der Technik nicht aufweisen.

Gegenstand der Erfindung ist damit ein Polyurethan, herstellbar durch Umsetzung von mindestens zwei Komponenten A und B, wobei

- a) als Komponente A ein Polyisocyanat oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyisocyanaten und
- b) als Komponente B ein Polyol oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyolen



eingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß Komponente B einen Polyether mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und

- c) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 oder
- d) einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder
- e) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0,

oder ein Gemisch aus zwei oder mehr solcher Polyether, enthält.

Als Komponente A wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Polyisocyanat oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyisocyanaten eingesetzt. Unter Polyisocyanaten werden Verbindungen verstanden, die mindestens zwei Isocyanat-Gruppen (NCO-Gruppen) tragen. In der Regel sind dies Verbindungen der allgemeinen Struktur  $O=N=C-Z-C=N=O$ , wobei Z ein linearer oder verzweigter aliphatischer, alicyclischer oder aromatischer Kohlenwasserstoffrest ist, der gegebenenfalls weitere inerte oder in die Umsetzung eingreifende Substituenten aufweisen kann.

Als Polyisocyanate zum erfindungsgemäßen Einsatz als Komponente A kommen beispielsweise Ethylendiisocyanat, 1,4-Tetramethylendiisocyanat, 1,4-Tetramethoxybutandiisocyanat, 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI), Cyclobutan-1,3-diisocyanat, Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat, Bis(2-isocyanato-ethyl)fumarat, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (Isophorondiisocyanat, IPDI), 2,4- und 2,6-Hexahydrotolylendiisocyanat, Hexahydro-1,3- oder -1,4-phenylendiisocyanat, Benzidindiisocyanat, Naphthalin-1,5-diisocyanat, 1,6-Diisocyanato-2,2,4-trimethylhexan, 1,6-Diisocyanato-2,4,4-trimethylhexan, Xylylendiisocyanat (XDI), Tetramethylxylylendiisocyanat (TMXDI), 1,3- und 1,4-Phenylendiisocyanat, 2,4- oder 2,6-Tolylendiisocyanat (TDI), 2,4'-Diphenylmethandiisocyanat, 2,2'-Diphenylmethandiisocyanat oder 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat (MDI) oder deren partiell oder vollständig hydrierte Cycloalkylderivate, beispielsweise vollständig hydriertes MDI ( $H_{12}$ -MDI), alkylsubstituierte Diphenylmethandiisocyanate, beispielsweise Mono-, Di-, Tri- oder Tetraalkyldiphenylmethandiisocyanat sowie deren partiell oder vollständig hydrierte Cycloalkylderivate, 4,4'-Diisocyanatophenylperfluorethan, Phthalsäure-bis-isocyanatoethylester, 1-Chlormethylphenyl-2,4- oder -2,6-diisocyanat, 1-Brommethylphenyl-2,4- oder -2,6-diisocyanat, 3,3-Bis-chlormethylether-4,4'-diphe-



nyldiisocyanat, schwefelhaltige Diisocyanate, wie sie durch Umsetzung von 2 mol Diisocyanat mit 1 mol Thiodiglykol oder Dihydroxydihexylsulfid erhältlich sind, die Di- und Triisocyanate der Di- und Trimerfettsäuren, oder Gemische aus zwei oder mehr der genannten Diisocyanate, in Frage.

Ebenso im Sinne der vorliegenden Erfindung als Polyisocyanate zur Herstellung der Komponente A geeignet sind drei- oder höherwertige Isocyanate, wie sie beispielsweise durch Oligomerisierung von Diisocyanaten, insbesondere durch Oligomerisierung der oben genannten Isocyanate, erhältlich sind. Beispiele für solche drei- und höherwertigen Polyisocyanate sind die Tri-isocyanurate von HDI oder IPDI oder deren Gemische oder deren gemischte Triisocyanurate sowie Polyphenylmethylenpolyisocyanat, wie es durch Phosgenierung von Anilin-Formaldehyd-Kondensationsprodukten erhältlich ist.

Besonders bevorzugt ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung der Einsatz von TDI und MDI als Komponente A.

Als Komponente B wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Polyol oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyolen eingesetzt, wobei Komponente B einen Polyether mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und

- c) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 oder
- d) einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder
- e) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0,

oder ein Gemisch aus zwei oder mehr solcher Polyether, enthält.

Es hat sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung gezeigt, daß sich durch den Einsatz solcher Polyether bei der Herstellung von Polyurethanen auch nach dem Aushärten besonders elastische und flexible Polyurethane mit guten Materialeigenschaften erhalten lassen.

Der Begriff "Polyol" umfaßt im Rahmen der vorliegenden Erfindung eine Verbindung, die mindestens zwei OH-Gruppen aufweist, unabhängig davon, ob die Verbindung noch weitere funktionelle Gruppen aufweist. Vorzugsweise umfaßt ein im Rahmen der



vorliegenden Erfindung eingesetztes Polyol jedoch nur OH-Gruppen als funktionelle Gruppen, oder, sofern weitere funktionelle Gruppen vorliegen sind alle weiteren funktionellen Gruppen zumindest gegenüber Isocyanaten unter den bei der Umsetzung von Komponente A und B herrschenden Bedingungen nicht reaktiv.

In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die im Rahmen der vorliegenden Erfindung in Komponente B einsetzbaren Polyether eine PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als etwa 1,48 auf. Besonders bevorzugt ist es, wenn die PD weniger als etwa 1,45 und besonders bevorzugt weniger als etwa 1,4 beträgt. Besonders bevorzugt sind Polyether mit einer Polydispersität von etwa 1,01 bis etwa 1,3, insbesondere etwa 1,05 bis etwa 1,18, beispielsweise etwa 1,08 bis etwa 1,11 oder etwa 1,12 bis etwa 1,14.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält Komponente B einen Polyether mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens etwa 4.000 und einer durchschnittlichen OH-Funktionalität (durchschnittliche Zahl der OH-Gruppen pro Polyethermolekül) von mindestens etwa 1,8 bis etwa 2 und bevorzugt etwa 1,9 bis etwa 2,0. Es ist besonders bevorzugt, wenn die OH-Funktionalität des Polyethers etwa 1,93 bis etwa 2,0 beträgt, insbesondere etwa 1,95 oder etwa 1,98 bis etwa 2,0. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform besteht Komponente B aus einem solchen Polyether oder einem Gemisch aus zwei oder mehr solcher Polyether. Das heißt, die Funktionalität der gesamten Komponente B weist einen der oben genannten Werte auf.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Polyether werden in einer dem Fachmann bekannter Weise durch katalysierte Umsetzung einer mindestens ein reaktives Wasserstoffatom aufweisenden Startverbindung mit Alkylenoxiden, beispielsweise Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Styroloxid, Tetrahydrofuran oder Epichlorhydrin oder Gemischen aus zwei oder mehr davon umgesetzt. Zur Erzielung von besonders engen Molekulargewichtsverteilungen (PD), wie sie im Rahmen der vorliegenden Erfindung benötigt werden, hat sich die sogenannte DMC-Katalyse, beispielsweise mit Zinkhexacyanokobaltat bewährt, wie sie beispielsweise in der US-A 3,278,457 beschrieben ist.

Die im erfindungsgemäßen Polyurethan eingesetzten Polyether werden vorzugsweise unter



Einsatz von Propylenoxid hergestellt.

Geeignete Startverbindungen sind beispielsweise Wasser, Ethylenglykol, Propylenglykol-1,2 oder -1,3, Butylenglykol-1,4 oder -1,3 Hexandiol-1,6, Octandiol-1,8, Neopentylglykol, 1,4-Hydroxymethylcyclohexan oder 2-Methyl-1,3-propandiol.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weisen die Polyether ein Molekulargewicht ( $M_n$ ) von etwa 5.000 bis etwa 30.000 auf, insbesondere etwa 6.000 bis etwa 20.000. Gute Ergebnisse lassen sich beispielsweise mit Molekulargewichten von etwa 8.000 bis etwa 15.000 erzielen, beispielsweise etwa 11.000, 12.000 oder 13.000.

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Polyole weisen vorzugsweise eine OH-Zahl von etwa 5 bis etwa 15, vorzugsweise etwa 10 auf. Der Anteil an primären OH-Gruppen sollte unter etwa 20%, bezogen auf die gesamten OH-Gruppen, liegen, vorzugsweise bei weniger als 15%. Es ist besonders vorteilhaft, wenn die Säurezahl der eingesetzten Polyether bei weniger als etwa 0,1, vorzugsweise bei weniger als 0,05 und insbesondere bei weniger als 0,02 liegt.

Neben den bereits beschriebenen Polyethern kann die im Rahmen der vorliegenden Erfindung eingesetzte Komponente B noch weitere Polyole enthalten.

Komponente B kann beispielsweise Polyesterpolyole mit einem Molekulargewicht von etwa 200 bis etwa 30.000 enthalten. So können in Komponente B beispielsweise Polyesterpolyole verwendet werden, die durch Umsetzung von niedermolekularen Alkoholen, insbesondere von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Neopentylglykol, Hexandiol, Butandiol, Propylenglykol, Glycerin oder Trimethylolpropan mit Caprolacton entstehen. Ebenfalls als polyfunktionelle Alkohole zur Herstellung von Polyesterpolyolen geeignet sind 1,4-Hydroxy-methylcyclohexan, 2-Methyl-1,3-propandiol, Butantriol-1,2,4, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykol, Dipropylenglykol, Polypropylenglykol, Dibutylenglykol und Polybutylenglykol.

Weitere geeignete Polyesterpolyole sind durch Polykondensation herstellbar. So können difunktionelle und/oder trifunktionelle Alkohole mit einem Unterschub an Dicarbonsäuren



und/oder Tricarbonsäuren, oder deren reaktiven Derivaten, zu Polyesterpolyolen kondensiert werden. Geeignete Dicarbonsäuren sind beispielsweise Bernsteinsäure und ihre höheren Homologen mit bis zu 16 C-Atomen, ferner ungesättigte Dicarbonsäuren wie Maleinsäure oder Fumarsäure sowie aromatische Dicarbonsäuren, insbesondere die isomeren Phthalsäuren, wie Phthalsäure, Isophthalsäure oder Terephthalsäure. Als Tricarbonsäuren sind beispielsweise Zitronensäure oder Trimellithsäure geeignet. Im Rahmen der Erfindung besonders geeignet sind Polyesterpolyole aus mindestens einer der genannten Dicarbonsäuren und Glycerin, welche einen Restgehalt an OH-Gruppen aufweisen. Besonders geeignete Alkohole sind Hexandiol, Ethylenglykol, Diethylenglykol oder Neopentylglykol oder Gemische aus zwei oder mehr davon. Besonders geeignete Säuren sind Isophthalsäure oder Adipinsäure oder deren Gemisch.

Polyesterpolyole mit hohem Molekulargewicht umfassen beispielsweise die Umsetzungsprodukte von polyfunktionellen, vorzugsweise difunktionellen Alkoholen (gegebenenfalls zusammen mit geringen Mengen an trifunktionellen Alkoholen) und polyfunktionellen, vorzugsweise difunktionellen Carbonsäuren. Anstatt freier Polycarbonsäuren können (wenn möglich) auch die entsprechenden Polycarbonsäureanhydride oder entsprechende Polycarbonsäureester mit Alkoholen mit vorzugsweise 1 bis 3 C-Atomen eingesetzt werden. Die Polycarbonsäuren können aliphatisch, cycloaliphatisch, aromatisch und/oder heterocyclisch sein. Sie können gegebenenfalls substituiert sein, beispielsweise durch Alkylgruppen, Alkenylgruppen, Ethergruppen oder Halogene. Als Polycarbonsäuren sind beispielsweise Bernsteinsäure, Adipinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Terephthalsäure, Trimellithsäure, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Endomethylen-tetrahydrophthalsäureanhydrid, Glutarsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, Dimerfettsäure oder Trimerfettsäure oder Gemische aus zwei oder mehr davon geeignet. Gegebenenfalls können untergeordnete Mengen an monofunktionellen Fettsäuren im Reaktionsgemisch vorhanden sein.

Ebenso geeignet sind die reinen oder gemischten Alkylenoxidaddukte der Polyesterpolyole.

Unter Alkylenoxidaddukten werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung die Umset-



zungsprodukte der genannten Polyole mit  $C_{1-10}$ -Alkylenoxiden, beispielsweise Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Styroloxid, Tetrahydrofuran oder Epichlorhydrin oder Gemischen aus zwei oder mehr davon. Unter "reinen" Alkylenoxidaddukten werden dabei die Umsetzungsprodukte mit nur einer Sorte Alkylenoxid, unter "gemischten" Alkylenoxidaddukten die Umsetzungsprodukte mit zwei oder mehr Sorten Alkylenoxiden verstanden.

Weiterhin zum Einsatz in Komponente B geeignet sind beispielsweise Polyether, die durch Polymerisate modifiziert wurden. Derartige Produkte sind beispielsweise erhältlich, indem Styrol, Acrylnitril, Vinylacetat, Acrylsäureester oder Methacrylsäureester, oder Gemische aus zwei oder mehr davon, in der Gegenwart von Polyethern polymerisiert werden.

Zum Einsatz in Komponente B geeignet sind, wie bereits angedeutet, Lactonpolyole und deren Alkylenoxidaddukte. Lactonpolyole lassen sich beispielsweise durch Umsetzung eines Lactons, beispielsweise  $\epsilon$ -Caprolacton, mit einem polyfunktionellen Initiator, beispielsweise einem polyfunktionellen Alkohol, einem Amin oder einem Aminoalkohol hergestellt werden. Die Herstellung kann gegebenenfalls in Gegenwart eines Alkylenoxids oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Alkylenoxiden erfolgen.

Weiterhin zum Einsatz in Komponente B geeignet sind beispielsweise Polyalkanolamine und deren reine oder gemischte Alkylenoxidaddukte, nicht reduzierende Zucker und Zuckerderivate und deren reine oder gemischte Alkylenoxidaddukte, die reinen oder gemischten Alkylenoxidaddukte von Anilin-Formaldehydkondensationsprodukten und Polyphenolen, gegenüber Isocyanaten reaktive Fette und Fettderivate, beispielsweise Ricinusöl, und deren reine oder gemischte Alkylenoxidaddukte, Vinylpolymere mit zwei oder mehr OH-Gruppen und deren reine oder gemischte Alkylenoxidaddukte.

Komponente B kann in Rahmen der vorliegenden Erfindung damit eine oder mehrere Polyolkomponenten enthalten, wobei jedoch mindestens ein Polyether mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und

- c) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 oder
- d) einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0, oder
- e) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von etwa 1,8 bis etwa 2,0



in Komponente B vorliegt. Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugt, wenn der Anteil dieses Polyethers oder eines Gemischs aus zwei oder mehr solcher Polyether mindestens etwa 90 Gew.-%, vorzugsweise darüber, beträgt.

Vorteilhafterweise beträgt die OH-Zahl der Komponente B etwa 7 bis etwa 30, insbesondere etwa 9 bis etwa 20, beispielsweise etwa 10, 11, 12, 14, 16 oder 18 mg KOH/g.

Zur Herstellung des Polyurethans wird die Komponente A mit der Komponente B unter in der Polyurethanchemie üblichen Bedingungen umgesetzt, in der Regel in der Anwesenheit von Katalysatoren.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt, wenn das erfindungsgemäße Polyurethan nach der Umsetzung mindestens eine, bevorzugt jedoch mindestens zwei mit Wasser reaktive Endgruppen aufweist. Hierzu werden Komponente A und Komponente B in solchen Mengen umgesetzt, daß das Verhältnis von NCO-Gruppen der Komponente A zu OH-Gruppen der Komponente B größer als 1 ist. Besonders bevorzugt ist es, wenn das Polyurethan als mit Wasser reaktive Endgruppe eine NCO-Gruppe oder eine Alkoxysilangruppe aufweist. Wenn das Polyurethan zwei oder mehr mit Wasser reaktive Endgruppen aufweist, so kann es beispielsweise mehrere NCO-Gruppen, mehrere gleiche oder unterschiedliche Alkoxy-silangruppen oder Gemische aus NCO-Gruppen und Alkoxysilangruppen aufweisen.


Vorzugsweise wird das Verhältnis von NCO-Gruppen zu OH-Gruppen so eingestellt, daß das Molekulargewicht ( $M_n$ ) des erfindungsgemäßen Polyurethans mindestens etwa 8.000, vorzugsweise mehr als etwa 20.000 bis etwa 40.000 beträgt.

Es kann vorteilhaft sein, wenn ein erfindungsgemäßes Polyurethanmolekül mindestens etwa 4 Urethangruppen aufweist. Weist das erfindungsgemäße Polyurethanmolekül NCO-Gruppen auf, so beträgt die Zahl der NCO-Gruppen pro Molekül in einer bevorzugten Ausführungsform etwa 1,5 bis etwa 3, insbesondere etwa 1,8 bis etwa 2,2.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält das erfindungs-




gemäße Polyurethan seitenständig oder endständig zum Polymerrückgrat eine Gruppe der allgemeinen Formel I



wobei  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander für einen linearen oder verzweigten  $\text{C}_{1-10}$ -Alkylrest oder für  $\text{R}^3$  stehen,  $\text{R}^3$  für einen linearen oder verzweigten  $\text{C}_{1-8}$ -Alkoxy- oder  $\text{C}_{1-8}$ -Acyloxyrest und  $n$  für eine Zahl von 1 bis 8 steht.

Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Polyurethans mit einer oder mehreren der oben angegebenen Endgruppen wird die Umsetzung der Komponenten A und B beispielsweise in Gegenwart einer Komponente C durchgeführt, wobei

f) als Komponente C eine Verbindung der allgemeinen Formel II



eingesetzt wird, worin  $\text{R}^1$  und  $\text{R}^2$  gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander für einen linearen oder verzweigten  $\text{C}_{1-10}$ -Alkylrest oder für  $\text{R}^3$  stehen,  $\text{R}^3$  für einen linearen oder verzweigten  $\text{C}_{1-8}$ -Alkoxy- oder  $\text{C}_{1-8}$ -Acyloxyrest steht, X für einen mit einer Isocyanatgruppe reaktionsfähigen Rest oder einen Glycidylrest steht und  $n$  für eine Zahl von 1 bis 8 steht.

Es ist jedoch ebenso möglich, zuerst die Komponenten A und B miteinander zu einem Präpolymeren umzusetzen, so daß eine ausreichende Anzahl an NCO-Endgruppen entsteht und das so erhaltene Präpolymere anschließend mit Komponente C umzusetzen. Dabei kann die Komponente C lediglich eine Verbindung der allgemeinen Formel II enthalten, sie kann jedoch ebenso gut ein Gemisch aus zwei oder mehr Verbindungen der allgemeinen Formel II enthalten.



In der allgemeinen Formel II steht X vorzugsweise für -SH, -NHR<sup>4</sup>, -(NH-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>)<sub>m</sub>-NHR<sup>4</sup> oder Glycidyl, wobei R<sup>4</sup> beispielsweise für Wasserstoff oder einen linearen oder verzweigten, gegebenenfalls mit einer weiteren, gegenüber Isocyanaten inerten funktionellen Gruppe substituierten aliphatischen oder cycloaliphatischen oder aromatischen Kohlenwasserstoffrest oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon, mit 1 bis 10 C-Atomen steht.

Zum Einsatz in Komponente C geeignet sind beispielsweise H<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, HO-CH(CH<sub>3</sub>)-CH<sub>2</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HO-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HO-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, (HO-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HO-(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-O)<sub>3</sub>-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-N(CH<sub>3</sub>)-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HS-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HO-CH(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)-CH<sub>2</sub>-Si(O-CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, HO-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, HO-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, (HO-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, HS-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>N-(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>-NH-(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(O-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon.

Vorzugsweise werden Verbindungen eingesetzt, die mindestens eine Methoxygruppe oder eine Ethoxygruppe am Siliziumatom tragen, besonders bevorzugt sind Verbindungen mit zwei oder drei Methoxygruppen oder zwei oder drei Ethoxygruppen oder beliebigen Gemischen aus Methoxy und Ethoxygruppen.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden insbesondere 3-Aminopropyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyldimethoxymethylsilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-Aminopropyldimethoxyphenylsilan und 3-Aminopropyldiethoxyethylsilan eingesetzt.

Komponente C wird in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in einer solchen Menge eingesetzt, daß ihr Anteil im erfindungsgemäßen Polyurethan weniger als etwa 3 Gew.-%, insbesondere etwa 0,5 bis etwa 2,5 Gew.-%, beispielsweise etwa 1,8 bis etwa 2,2 Gew.-%, beträgt.

Die Herstellung des erfindungsgemäßen Polyurethans kann sowohl in einem einstufigen als auch in einem mehrstufigen Verfahren erfolgen.



Beim einstufigen Verfahren werden zunächst alle Ausgangsstoffe in Gegenwart eines organischen Lösemittels bei einem Wassergehalt von weniger als etwa 0,5 Gew.-% gemischt. Die Mischung wird auf etwa 80 bis etwa 200°C, insbesondere auf etwa 100 bis etwa 140°C für einen Zeitraum von etwa 1 bis etwa 30, insbesondere etwa 2 bis etwa 4 Stunden erhitzt. Die Reaktionszeit kann durch Zugabe von Katalysatoren gegebenenfalls verkürzt werden. Als Katalysatoren sind beispielsweise tertiäre Amine geeignet. Beispielsweise sind dies Triethylamin, Dimethylbenzylamin, Bis-dimethylaminoethylether und Bis-methylaminomethylphenol. Besonders geeignet sind beispielsweise 1-Methylimidazol, 1-Methyl-1-vinylimidazol, 1-Allylimidazol, 1-Phenylimidazol, 1,2,4,5-Tetramethylimidazol, 1-(3-Aminopropyl)imidazol, Pyrimidazol, 4-Dimethylaminopyridin (DMAP), 4-Pyrrolidinopyridin, 4-Morpholinopyridin und 4-Methylpyridin. Ebenfalls als Katalysatoren geeignet sind beispielsweise metallorganische Verbindungen wie Eisen-, Titan- oder Zinnverbindungen geeignet, insbesondere die 1,3-Dicarbonylverbindungen des Eisens oder des 2- bzw. 4-wertigen Zinns, insbesondere die Sn(II)-Carboxylate bzw. die Dialkyl-Sn(IV)-Dicarboxylate oder die entsprechenden Dialkoxylate, beispielsweise Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinndiacetat, Dioctylzinndiacetat, Dibutylzinmaleat, Zinn(II)octoat, Zinn(II)phenolat oder die Acetyl-acetonate des 2- bzw. 4-wertigen Zinns.

Vorzugsweise wird jedoch ohne Katalysator gearbeitet, auf Lösemittel kann gegebenenfalls verzichtet werden.

Insbesondere, wenn das erfindungsgemäße Polymere unter Verwendung von Komponente C hergestellt wird, wird vorteilhafterweise nach dem mehrstufigen Verfahren gearbeitet. Hierbei wird zunächst durch geeignete Wahl der stöchiometrischen Verhältnisse aus den Komponenten A und B nach dem obigen Verfahren ein Präpolymere mit NCO-Endgruppen hergestellt, das in einer zweiten Stufe mit weiteren Verbindungen, beispielsweise mit Komponente C, umgesetzt werden kann.

Anschließend wird das Präpolymere mit der Komponente C bei 50 bis 120°C so umgesetzt, daß die NCO-Gruppen ganz oder teilweise mit der Komponente C reagieren.



Das erfindungsgemäße Polyurethan weist eine Viskosität von etwa 50.000 bis etwa 700.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min) auf.

Das erfindungsgemäße Polyurethan kann bereits in der bislang beschriebenen Form zu seinem endgültigen Einsatz kommen. In der Regel ist es jedoch vorteilhaft, wenn das erfindungsgemäße Polyurethan in einer Zubereitung zum Einsatz kommt, die weitere Verbindungen, beispielsweise zur Regulierung der Viskosität oder der Materialeigenschaften, enthält.

Es ist beispielsweise möglich, daß die Viskosität des erfindungsgemäßen Polyurethans für bestimmte Anwendungen zu hoch ist. Es wurde jedoch gefunden, daß sich die Viskosität des erfindungsgemäßen Polyurethans in der Regel durch Verwendung eines "Reaktivverdünners" auf einfache und zweckmäßige Weise verringern läßt, ohne daß die Materialeigenschaften des ausgehärteten Polyurethans wesentlich darunter leiden.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher eine Zubereitung, enthaltend ein erstes, erfindungsgemäßes Polyurethan gemäß der vorstehenden Beschreibung und mindestens ein zweites Polyurethan mit mindestens einer gegenüber Wasser reaktiven Endgruppe, insbesondere einer NCO-Gruppe oder einer Alkoxysilangruppe, oder beidem, dessen Molekulargewicht ( $M_n$ ) höchstens 10.000 beträgt und um mindestens 3.000 vorzugsweise mindestens 5.000 geringer ist als das Molekulargewicht des ersten Polyurethans, als Reaktivverdünner.

Vorzugsweise weist der Reaktivverdünner mindestens eine funktionelle Gruppe auf, die unter Feuchtigkeitseinfluß in der Lage ist mit einer reaktiven Gruppe des ersten, erfindungsgemäßen Polyurethans unter Kettenverlängerung bzw. Vernetzung zu reagieren (Reaktivverdünner). Bei der mindestens einen funktionellen Gruppe kann es sich um jede unter Feuchtigkeitseinfluß mit Vernetzung oder Kettenverlängerung reagierende funktionelle Gruppe handeln.

Als Reaktivverdünner eignen sich alle polymeren Verbindungen, die mit dem ersten, erfindungsgemäßen Polyurethan unter Verringerung der Viskosität mischbar sind und die Materialeigenschaften des nach Aushärtung oder Vernetzung entstehenden Produkts



weitgehend unbeeinflusst lassen, oder zumindest nicht so nachteilig beeinflussen, daß die Unbrauchbarkeit des Produkts daraus resultiert. Geeignet sind beispielsweise Polyester, Polyether, Polymerisate von Verbindungen mit olefinisch ungesättigter Doppelbindung oder Polyurethane, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden.

Vorzugsweise handelt es sich bei den Reaktivverdünnern jedoch um Polyurethane mit wenigstens einer NCO- oder Alkoxysilangruppe als reaktive Gruppe.

Die Reaktivverdünner können ein oder mehrere funktionelle Gruppen aufweisen, bevorzugt liegt die Zahl der funktionellen Gruppen jedoch bei 1 bis etwa 6, insbesondere bei etwa 2 bis etwa 4, beispielsweise etwa 3.

Die Viskosität der Reaktivverdünner beträgt in einer bevorzugten Ausführungsform weniger als etwa 20.000 mPas, insbesondere etwa 1.000 bis etwa 10.000, beispielsweise etwa 3.000 bis etwa 6.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min).

Die im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens einsetzbaren Reaktivverdünner können eine beliebige Molekulargewichtsverteilung (PD) aufweisen, und sind demnach nach den üblichen Methoden der Polymerchemie herstellbar.

Vorzugsweise werden als Reaktivverdünner Polyurethane eingesetzt, die aus einer Polyolkomponente und einer Isocyanatkomponente hergestellt werden können.

Der Begriff "Polyolkomponente" umfaßt dabei im Rahmen des vorliegenden Textes ein einzelnes Polyol oder ein Gemisch von zwei oder mehr Polyolen, die zur Herstellung von Polyurethanen herangezogen werden können. Unter einem Polyol wird ein polyfunktioneller Alkohol verstanden, d.h., eine Verbindung mit mehr als einer OH-Gruppe im Molekül.

Als Polyolkomponente zur Herstellung der Reaktivverdünner kann eine Vielzahl von Polyolen eingesetzt werden. Beispielsweise sind dies aliphatische Alkohole mit 2 bis 4 OH-Gruppen pro Molekül. Die OH-Gruppen können sowohl primär als auch sekundär sein. Zu den geeigneten aliphatischen Alkoholen zählen beispielsweise Ethylenglykol, Propy-



weitgehend unbeeinflusst lassen, oder zumindest nicht so nachteilig beeinflussen, daß die Unbrauchbarkeit des Produkts daraus resultiert. Geeignet sind beispielsweise Polyester, Polyether, Polymerisate von Verbindungen mit olefinisch ungesättigter Doppelbindung oder Polyurethane, sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden.

Vorzugsweise handelt es sich bei den Reaktivverdünnern jedoch um Polyurethane mit wenigstens einer NCO- oder Alkoxysilangruppe als reaktive Gruppe.

Die Reaktivverdünner können ein oder mehrere funktionelle Gruppen aufweisen, bevorzugt liegt die Zahl der funktionellen Gruppen jedoch bei 1 bis etwa 6, insbesondere bei etwa 2 bis etwa 4, beispielsweise etwa 3.

Die Viskosität der Reaktivverdünner beträgt in einer bevorzugten Ausführungsform weniger als etwa 20.000 mPas, insbesondere etwa 1.000 bis etwa 10.000, beispielsweise etwa 3.000 bis etwa 6.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min).

Die im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens einsetzbaren Reaktivverdünner können eine beliebige Molekulargewichtsverteilung (PD) aufweisen, und sind demnach nach den üblichen Methoden der Polymerchemie herstellbar.

Vorzugsweise werden als Reaktivverdünner Polyurethane eingesetzt, die aus einer Polyolkomponente und einer Isocyanatkomponente hergestellt werden können.

Der Begriff "Polyolkomponente" umfaßt dabei im Rahmen des vorliegenden Textes ein einzelnes Polyol oder ein Gemisch von zwei oder mehr Polyolen, die zur Herstellung von Polyurethanen herangezogen werden können. Unter einem Polyol wird ein polyfunktioneller Alkohol verstanden, d.h., eine Verbindung mit mehr als einer OH-Gruppe im Molekül.

Als Polyolkomponente zur Herstellung der Reaktivverdünner kann eine Vielzahl von Polyolen eingesetzt werden. Beispielsweise sind dies aliphatische Alkohole mit 2 bis 4 OH-Gruppen pro Molekül. Die OH-Gruppen können sowohl primär als auch sekundär sein. Zu den geeigneten aliphatischen Alkoholen zählen beispielsweise Ethylenglykol, Propy-



Isononylphenol, Resorcin, Hydrochinon, 1,2,2- oder 1,1,2-Tris-(hydroxyphenyl)-ethan, Ammoniak, Methylamin, Ethylendiamin, Tetra- oder Hexamethylenamin, Triethanolamin, Anilin, Phenylendiamin, 2,4- und 2,6-Diaminotoluol und Polyphenylpolymethylenpolyamine, wie sie sich durch Anilin-Formaldehydkondensation erhalten lassen.

Ebenfalls zum Einsatz als Polyolkomponente geeignet sind Polyether, die durch Vinylpolymere modifiziert wurden. Derartige Produkte sind beispielsweise erhältlich, indem Styrol- und/oder Acrylnitril in der Gegenwart von Polyethern polymerisiert werden.

Ebenfalls als Polyolkomponente für die Herstellung des Reaktivverdünners geeignet, sind Polyesterpolyole mit einem Molekulargewicht von etwa 200 bis etwa 5.000. So können beispielsweise Polyesterpolyole verwendet werden, die durch die bereits oben beschriebene Umsetzung von niedermolekularen Alkoholen, insbesondere von Ethylenglykol, Diethylenglykol, Neopentylglykol, Hexandiol, Butandiol, Propylenglykol, Glycerin oder Trimethylolpropan mit Caprolacton entstehen. Ebenfalls als polyfunktionelle Alkohole zur Herstellung von Polyesterpolyolen geeignet sind, wie bereits genannt, 1,4-Hydroxymethylcyclohexan, 2-Methyl-1,3-propandiol, Butantriol-1,2,4, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykol, Dipropylenglykol, Polypropylenglykol, Dibutylenglykol und Polybutylenglykol.

Weitere geeignete Polyesterpolyole sind, wie bereits oben beschrieben, durch Polykondensation herstellbar. So können difunktionelle und/oder trifunktionelle Alkohole mit einem Unterschuß an Dicarbonsäuren und/oder Tricarbonsäuren, oder deren reaktiven Derivaten, zu Polyesterpolyolen kondensiert werden. Geeignete Dicarbonsäuren und Tricarbonsäuren sowie geeignete Alkohole wurden bereits oben genannt.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders bevorzugt als Polyolkomponente zur Herstellung der Reaktivverdünner eingesetzte Polyole sind beispielsweise Dipropylenglykol und/oder Polypropylenglykol mit einem Molekulargewicht von etwa 400 bis etwa 2500, sowie Polyesterpolyole, bevorzugt Polyesterpolyole erhältlich durch Polykondensation von Hexandiol, Ethylenglykol, Diethylenglykol oder Neopentylglykol oder Gemischen aus zwei oder mehr davon und Isophthalsäure oder Adipinsäure, oder deren Gemische.



Ebenfalls als Polyolkomponente zur Herstellung der Reaktivverdünner geeignet sind Polyacetale. Unter Polyacetalen werden Verbindungen verstanden, wie sie aus Glykolen, beispielsweise Diethylenglykol oder Hexandiol mit Formaldehyd erhältlich sind. Im Rahmen der Erfindung einsetzbare Polyacetale können ebenfalls durch die Polymerisation cyclischer Acetale erhalten werden.

Weiterhin als Polyole zur Herstellung der Reaktivverdünner geeignet sind Polycarbonate. Polycarbonate können beispielsweise durch die Reaktion von Diolen wie Propylenglykol, Butandiol-1,4 oder Hexandiol-1,6, Diethylenglykol, Triethylenglykol oder Tetraethylenglykol oder Gemischen aus zwei oder mehr davon mit Diarylcarbonaten, beispielsweise Diphenylcarbonat, oder Phosgen, erhalten werden.

Ebenfalls als Polyolkomponente zur Herstellung der Reaktivverdünner geeignet, sind OH-Gruppen tragende Polyacrylate. Diese Polyacrylate sind beispielsweise erhältlich durch die Polymerisation von ethylenisch ungesättigten Monomeren, die eine OH-Gruppe tragen. Solche Monomeren sind beispielsweise durch die Veresterung von ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren und difunktionellen Alkoholen, wobei der Alkohol in der Regel in einem leichten Überschuß vorliegt, erhältlich. Hierzu geeignete ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren sind beispielsweise Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure oder Maleinsäure. Entsprechende OH-Gruppen tragende Ester sind beispielsweise 2-Hydroxyethylacrylat, 2-Hydroxyethylmethacrylat, 2-Hydroxypropylacrylat, 2-Hydroxypropylmethacrylat, 3-Hydroxypropylacrylat oder 3-Hydroxypropylmethacrylat oder Gemische aus zwei oder mehr davon.

Zur Herstellung der erfindungsgemäß bevorzugten Reaktivverdünner wird die entsprechende Polyolkomponente jeweils mit einem mindestens difunktionellen Isocyanat umgesetzt. Als mindestens difunktionelles Isocyanat kommt zur Herstellung der Komponente A grundsätzlich jedes Isocyanat mit mindestens zwei Isocyanatgruppen in Frage, in der Regel sind jedoch im Rahmen der vorliegenden Erfindung Verbindungen mit zwei bis vier Isocyanatgruppen, insbesondere mit zwei Isocyanatgruppen, bevorzugt.

Zur Herstellung der Reaktivverdünner besonders geeignet sind die oben bereits genannten Polyisocyanate.



Vorzugsweise weist die im Rahmen der vorliegenden Erfindung als Reaktivverdünner vorliegende Verbindung mindestens eine Isocyanatgruppe oder eine Alkoxysilangruppe auf, wobei unter den Alkoxysilangruppen die Di- und Trialkoxysilangruppen bevorzugt sind.

Es kann unter bestimmten Anwendungsbedingungen vorteilhaft sein, wenn die funktionellen Gruppen des Reaktivverdünners eine andere Reaktivität gegenüber Feuchtigkeit oder dem jeweils eingesetzten Härter aufweisen, als die funktionellen Gruppen des ersten Polyurethans mit dem höheren Molekulargewicht. So kann es beispielsweise erwünscht sein, daß der Reaktivverdünner langsamer reagiert als das erste Polyurethan, um den Verdünnungseffekt möglichst lange aufrecht zu erhalten. Wenn das erste Polyurethan eine oder mehrere Alkoxysilan-Endgruppen aufweist, so läßt sich die Reaktivität der Endgruppen des Reaktivverdünners beispielsweise durch Verwendung anderer Alkoxygruppen als in den Endgruppen des ersten Polyurethans steuern. Liegen beispielsweise in den Endgruppen des ersten Polyurethans Methoxygruppen vor, so läßt sich die Reaktivität des Reaktivverdünners demgegenüber verringern, wenn als reaktive Gruppen Alkoxysilangruppen eingesetzt werden, die Alkoxygruppen mit zwei oder mehr C-Atomen enthalten. Ebenso ist es möglich, die Reaktivität des Reaktivverdünners dahingehend zu steuern, daß er schneller vernetzt bzw. aushärtet als das erste Polymere und damit beispielsweise häufig zu einer Verbesserung der Lagerstabilität beiträgt.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist der Reaktivverdünner als mindestens eine mit Wasser reaktive Endgruppe eine Endgruppe der allgemeinen Formel I auf, wobei  $R^1$  und  $R^2$  und  $R^3$  die bereits genannten Bedeutungen haben.

Die Herstellung der im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugt eingesetzten Reaktivverdünner kann beispielsweise analog der oben beschriebenen Herstellung des ersten Polyurethans erfolgen. Dabei wird zunächst aus Isocyanatkomponente und Polyolkomponente ein Präpolymere mit einer oder mehreren NCO-Endgruppen hergestellt, die anschließend mit geeigneten Alkoxysilanen zu den bevorzugten Reaktivverdünnern umgesetzt werden. Geeignete Alkoxysilane sind insbesondere die oben beschriebenen Alkoxy-silane, wie sie beispielsweise zum Einsatz in Komponente C geeignet sind.



Die erfindungsgemäße Zubereitung enthält das erste Polyurethan und den Reaktivverdünner oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Reaktivverdünnern in der Regel in einem solchen Verhältnis, daß die Zubereitung eine Viskosität von höchstens 200.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min) aufweist. Hierzu ist in der Regel ein Anteil an Reaktivverdünner (hierunter fällt auch ein Gemisch aus zwei oder mehr Reaktivverdünnern), bezogen auf die gesamte Zubereitung, von etwa 1 Gew.-% bis zu etwa 70 Gew.-%, insbesondere von etwa 5 Gew.-% bis etwa 25 Gew.-% geeignet.

Zur Reduzierung der Viskosität der erfindungsgemäßen Polyurethans läßt sich neben oder anstatt eines Reaktivverdünners auch ein Weichmacher einsetzen.

Als "Weichmacher" werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung Verbindungen bezeichnet, die gegenüber dem ersten Polyurethan inert sind und die Verringerung der Viskosität einer Zubereitung bewirken, die ein erfindungsgemäßes Polyurethan oder ein Gemisch aus zwei oder mehr erfindungsgemäßen Polyurethanen enthält.

Als Weichmacher geeignet sind beispielsweise Ester wie Abietinsäureester, Adipinsäureester, Azelainsäureester, Benzoesäureester, Buttersäureester, Essigsäureester, Ester höherer Fettsäuren mit etwa 8 bis etwa 44 C-Atomen, Ester OH-Gruppen tragender oder epoxidierter Fettsäuren, Fettsäureester und Fette, Glykolsäureester, Phosphorsäureester, Phthalsäureester, von 1 bis 12 C-Atomen enthaltenden linearen oder verzweigten Alkoholen, Propionsäure-ester, Sebacinsäureester, Sulfonsäureester, Thiobuttersäureester, Trimellithsäureester, Zitronensäureester sowie Ester auf Nitrocellulose- und Polyvinylacetat-Basis, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon. Besonders geeignet sind die asymmetrischen Ester der difunktionellen, aliphatischen Dicarbonsäuren, beispielsweise das Veresterungsprodukt von Adipinsäuremonoocylester mit 2-Ethylhexanol (Edenol DOA, Fa. Henkel, Düsseldorf).

Ebenfalls als Weichmacher geeignet sind die reinen oder gemischten Ether monofunktioneller, linearer oder verzweigter C<sub>4-16</sub>-Alkohole oder Gemische aus zwei oder mehr verschiedenen Ethern solcher Alkohole, beispielsweise Dioctylether (erhältlich als Cetiol OE, Fa. Henkel, Düsseldorf).

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform werden als Weichmacher endgruppen-



verschlossene Polyethylenglykole eingesetzt. Beispielsweise Polyethylen- oder Polypropylenglykoldi- $C_{1-4}$ -alkylether, insbesondere die Dimethyl- oder Diethylether von Diethylenglykol oder Dipropylenglykol, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon.

Ebenfalls im Rahmen der vorliegenden Erfindung als Weichmacher geeignet sind Diurethane. Diurethane lassen sich beispielsweise durch Umsetzung von Diolen mit OH-Endgruppen mit monofunktionellen Isocyanaten herstellen, indem die Stöchiometrie so gewählt wird, daß im wesentlichen alle freien OH-Gruppen abreagieren. Gegebenenfalls überschüssiges Isocyanat kann anschließend beispielsweise durch Destillation aus dem Reaktionsgemisch entfernt werden. Eine weitere Methode zur Herstellung von Diurethanen besteht in der Umsetzung von monofunktionellen Alkoholen mit Diisocyanaten, wobei möglichst sämtliche NCO-Gruppen abreagieren.

Zur Herstellung der Diurethane auf Basis von Diolen können Diole mit 2 bis etwa 22 C-Atomen eingesetzt werden, beispielsweise Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,2-Propandiol, Dibutandiol, Hexandiol, Octandiol oder technische Gemische von Hydroxyfettalkoholen mit etwa 14 C-Atomen, insbesondere Hydroxystearylalkohol. Bevorzugt werden lineare Diolmischungen, insbesondere solche, die Polypropylenglykol mit einem mittleren Molekulargewicht ( $M_n$ ) von etwa 1.000 bis etwa 6.000 in Mengen über etwa 50 Gew.-%, insbesondere über etwa 70 Gew.-% enthalten. Ganz besonders bevorzugt werden Diurethane ausschließlich auf der Basis von Propylenglykol mit gleichen oder verschiedenen mittleren Molekulargewichten von etwa 1.000 bis etwa 4.000. Die freien OH-Gruppen der Diolmischungen werden im wesentlichen alle mit aromatischen oder aliphatischen Monoisocyanaten oder deren Gemischen abreagiert. Bevorzugte Monoisocyanate sind Phenylisocyanat oder Toluylenisocyanat oder deren Gemische.

Zur Herstellung der Diurethane auf Basis von Diisocyanaten werden aromatische oder aliphatische Diisocyanate oder deren Gemische eingesetzt. Als aromatische oder aliphatische Diisocyanate sind beispielsweise die Isocyanate geeignet, wie sie oben als zur Herstellung des erfindungsgemäßen Polyurethans geeignet angegeben wurden, vorzugsweise Toluylendiisocyanat (TDI). Die freien NCO-Gruppen der Diisocyanate werden im wesentlichen vollständig mit monofunktionellen Alkoholen, vorzugsweise linearen monofunktionellen Alkoholen oder Gemischen aus zwei oder mehr verschiedenen monofunktionellen



Alkoholen umgesetzt. Besonders geeignet sind Gemische linearer monofunktioneller Alkohole. Geeignete Monoalkohole sind beispielsweise Monoalkohole mit 1 bis etwa 24 C-Atomen, beispielsweise Methanol, Ethanol, die Stellungsisomeren von Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol, Heptanol, Octanol, Decanol oder Dodecanol, insbesondere die jeweiligen 1-Hydroxy-Verbindungen, sowie Gemische aus zwei oder mehr davon. Ebenfalls geeignet sind sogenannte "technische Gemische" von Alkoholen und endgruppenverschlossene Polyalkylenglykolether. Besonders geeignet sind Alkoholgemische, die Polypropylenglykolmonoalkylether mit einem mittleren Molekulargewicht ( $M_n$ ) von etwa 200 bis etwa 2.000 in einer Menge von mehr als etwa 50 Gew.-%, vorzugsweise mehr als etwa 70 Gew.-%, bezogen auf die Alkoholmischung, enthalten. Besonders bevorzugt werden Di-urethane auf Basis von Diisocyanaten, deren freie NCO-Gruppen vollständig mittels Polypropylenglykolmonoalkylether mit einem mittleren Molekulargewicht von etwa 500 bis etwa 2.000 umgesetzt worden sind.

Die erfindungsgemäße Zubereitung enthält die genannten Weichmacher in der Regel in einer solchen Menge, daß die Viskosität der Zubereitung höchstens etwa 200.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min) beträgt.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Polyurethane, die in der Zubereitung enthalten sein können, kann zum Erreichen der angegebenen Viskosität eine unterschiedliche Menge an Weichmacher erforderlich sein. In der Regel läßt sich die geforderte Viskosität jedoch beispielsweise durch Zugabe einer Menge von etwa 1 bis etwa 30 Gew.-% Weichmacher, bezogen auf die Zubereitung, erreichen. Eine Erhöhung der Weichmachermenge führt in der Regel zu einem weiteren Absinken der Viskosität.

Die erfindungsgemäße Zubereitung kann die Reaktivverdünner oder die Weichmacher jeweils einzeln, oder im Gemisch enthalten.

Neben Reaktivverdünnern und Weichmachern kann die erfindungsgemäße Zubereitung noch weitere Zusatzstoffe enthalten, die in der Regel zur Modifikation bestimmter Materialeigenschaften der Zubereitung vor oder nach der Verarbeitung dienen oder die Stabilität der Zubereitung vor oder nach der Verarbeitung fördern.



Gegenstand der Erfindung ist daher weiterhin eine Zubereitung, enthaltend ein erfindungsgemäßes Polyurethan oder ein Gemisch aus zwei oder mehr davon sowie einen Reaktivverdünner oder einen Weichmacher oder deren Gemisch, sowie eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Feuchtigkeits-Stabilisatoren, Antioxidantien, Katalysatoren, Tackifiern, Füllstoffen und UV-Stabilisatoren.

Häufig ist es sinnvoll, die erfindungsgemäßen Zubereitungen gegenüber eindringender Feuchtigkeit zu stabilisieren, um die Lagerbarkeit (shelf-life) zu erhöhen. Eine solche Verbesserung der Lagerbarkeit läßt sich beispielsweise durch den Einsatz von Feuchtigkeits-Stabilisatoren erreichen. Als Feuchtigkeits-Stabilisatoren eignen sich alle Verbindungen, die mit Wasser unter Bildung einer gegenüber den in der Zubereitung vorliegenden reaktiven Gruppen inerten Gruppe reagieren, und hierbei möglichst geringe Veränderungen ihres Molekulargewichts eingehen. Weiterhin muß die Reaktivität der Stabilisatoren gegenüber in die Zubereitung eingedrungener Feuchtigkeit höher sein, als die Reaktivität der Endgruppen des in der Zubereitung vorliegenden erfindungsgemäßen Polyurethans oder des Gemischs aus zwei oder mehr Polyurethanen.

Als Feuchtigkeits-Stabilisatoren eignen sich beispielsweise Isocyanate.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden als Feuchtigkeits-Stabilisatoren jedoch Silane eingesetzt. Beispielsweise Vinylsilane wie 3-Vinylpropyltri-ethoxysilan, Oximsilane wie Methyl-O,O',O''-butan-2-on-trioximosilan oder O,O',O'',O'''-Butan-2-on-tetraoximosilan (CASNr. 022984-54-9 und 034206-40-1) oder Benzamidosilane wie Bis(N-Methylbenzamido)methylethoxysilan (CASNr. 16230-35-6).

Ebenfalls als Feuchtigkeits-Stabilisatoren geeignet sind die oben genannten Reaktivverdünner, sofern sie ein Molekulargewicht ( $M_n$ ) von weniger als etwa 5.000 aufweisen und über Endgruppen verfügen, deren Reaktivität gegenüber eingedrungener Feuchtigkeit mindestens genauso groß, bevorzugt größer ist, als die Reaktivität der reaktiven Gruppen des erfindungsgemäßen Polyurethans.

Die Erfindungsgemäße Zubereitung enthält in der Regel etwa 0 bis etwa 6 Gew.-% Feuchtigkeits-Stabilisatoren.



Die erfindungsgemäße Zubereitung kann weiterhin bis zu etwa 7 Gew.-%, insbesondere etwa 3 bis etwa 5 Gew.-% Antioxidantien enthalten.

Die erfindungsgemäße Zubereitung kann weiterhin bis zu etwa 5 Gew.-% Katalysatoren zur Steuerung der Härtungsgeschwindigkeit enthalten. Als Katalysatoren geeignet sind beispielsweise metallorganische Verbindungen wie Eisen- oder Zinnverbindungen geeignet, insbesondere die 1,3-Dicarbonylverbindungen des Eisens oder des 2- bzw. 4-wertigen Zinns, insbesondere die Sn(II)-Carboxylate bzw. die Dialkyl-Sn(IV)-Dicarboxylate oder die entsprechenden Dialkoxylate, beispielsweise Dibutylzinndilaurat, Dibutylzinndiacetat, Dioctylzinndiacetat, Dibutylzinnmaleat, Zinn(II)octoat, Zinn(II)phenolat oder die Acetylacetonate des 2- bzw. 4-wertigen Zinns. Ebenfalls als Katalysatoren verwendet werden können die oben genannten Amine, die bereits bei der Herstellung des erfindungsgemäßen Polyurethans eingesetzt werden können.

Die erfindungsgemäße Zubereitung kann, wenn eine Verwendung als Klebstoff vorgesehen ist, bis zu etwa 30 Gew.-% an üblichen Tackifiern enthalten. Als Tackifier geeignet sind beispielsweise Harze, Terpen-Oligomere, Cumaron-/Inden-Harze, aliphatische, petrochemische Harze und modifizierte Phenolharze.

Die erfindungsgemäße Zubereitung kann bis zu etwa 80 Gew.-% an Füllstoffen enthalten. Als Füllstoffe geeignet sind beispielsweise gegenüber Isocyanaten und Silanen inerte anorganische Verbindungen wie Kreide, Kalkmehl, gefällte Kieselsäure, pyrogene Kieselsäure, Zeolithe, Bentonite, gemahlene Mineralstoffe, Glaskugeln, Glasmehl, Glasfasern und Glasfaserkurzschnitte sowie weitere, dem Fachmann bekannte anorganische Füllstoffe, sowie organische Füllstoffe, insbesondere Faserkurzschnitte oder Kunststoff-hohlkugeln. Gegebenenfalls können Füllstoffe eingesetzt werden, die der Zubereitung Thixotropie verleihen, beispielsweise quellbare Kunststoffe wie PVC.

Die erfindungsgemäße Zubereitung kann bis zu etwa 2 Gew.-%, vorzugsweise etwa 1 Gew.-% an UV-Stabilisatoren enthalten. Als UV-Stabilisatoren besonders geeignet sind die sogenannten Hindered Amine Light Stabilisators (HALS). Es ist im Rahmen der vorliegenden Erfindung bevorzugt, wenn ein UV-Stabilisator eingesetzt wird, der eine



Silangruppe trägt und beim Vernetzen bzw. Aushärten in das Endprodukt eingebaut wird.

Hierzu besonders geeignet sind die Produkte Lowilite 75 und Lowilite 77 (Fa. Great Lakes, USA).

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Zubereitung, enthaltend

- etwa 10 Gew.-% bis etwa 100 Gew.-% eines erfindungsgemäßen Polyurethans oder eines Gemischs aus zwei oder mehr erfindungsgemäßen Polyurethanen,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 70 Gew.-% eines Reaktivverdünners oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Reaktivverdünnern,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 30 Gew.-% eines Weichmachers oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Weichmachern,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 5 Gew.-% eines Feuchtigkeits-Stabilisators oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Feuchtigkeits-Stabilisatoren,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 30 Gew.-% eines Tackifiers oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Tackifiern,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 5 Gew.-% eines UV-Stabilisators oder eines Gemischs aus zwei oder mehr UV-Stabilisatoren,
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 5 Gew.-% eines Katalysators oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Katalysatoren und
- etwa 0 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-% eines Füllstoffs oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Füllstoffen.

Die erfindungsgemäßen Polyurethane sowie die erfindungsgemäßen Zubereitungen sind für ein breites Feld von Anwendungen in Bereich der Kleb- und Dichtstoffe geeignet. Besonders geeignet sind die erfindungsgemäßen Zubereitungen beispielsweise als Kontaktklebstoff, 1K-Klebstoff, 2K-Klebstoff, Montageklebstoff, Dichtmasse, insbesondere Fugendichtmasse, und zur Oberflächenversiegelung.

Gegenstand der Erfindung ist daher auch die Verwendung eines erfindungsgemäßen Polyurethans oder einer erfindungsgemäßen Zubereitung als Klebstoff, Dichtmasse, Oberflächenbeschichtungsmittel, Spachtelmasse oder zur Herstellung von Formteilen.



Die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen sind beispielsweise als Klebstoff für Kunststoffe, Metalle, Spiegel, Glas, Keramik, mineralische Untergründe, Holz, Leder, Textilien, Papier, Pappe und Gummi geeignet, wobei die Materialien jeweils mit sich selbst oder beliebig untereinander verklebt werden können.

Weiterhin eignen sich die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen beispielsweise als Dichtstoff für Kunststoffe, Metalle, Spiegel, Glas, Keramik, mineralische Untergründe, Holz, Leder, Textilien, Papier, Pappe und Gummi, wobei die Materialien jeweils mit sich selbst oder beliebig gegeneinander abgedichtet werden können.

Weiterhin eignen sich die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen beispielsweise als Oberflächenbeschichtungsmittel für Oberflächen aus Kunststoff, Metall, Glas, Keramik, mineralischen Materialien, Holz, Leder, Textilien, Papier, Pappe und Gummi.

Die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen sind weiterhin zur Herstellung von Formteilen beliebiger Raumform geeignet.

Ein weiteres Anwendungsgebiet für die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen ist die Verwendung als Dübel- Loch- oder Rißspachtelmasse.

Bei allen oben genannten Anwendungen können die erfindungsgemäßen Polyurethane oder die erfindungsgemäßen Zubereitungen als einkomponentige, d.h., mit Luftfeuchtigkeit aushärtende Systeme oder als zweikomponentige Systeme eingesetzt werden, wobei die zweite Komponente beispielsweise Wasser enthält.

Die folgenden Beispiele dienen der näheren Erläuterung der Erfindung.



### Beispiel 1: Herstellung eines Silan-terminierten Polyurethans

2,35g TDI, 96g Polypropylenglykol mit einem Molekulargewicht  $M_n$  von 12.000, einer PD von 1,12 und einer OH-Funktionalität von 1,98 wurden zusammen mit 0,01 g Dibutylzinndilaurat bei Raumtemperatur in einem Kolben vorgelegt, unter Rühren auf 75°C erhitzt. Nach zwei Stunden wurde auf 60°C abgekühlt und es wurden 1,6 g 3-Aminopropyltrimethoxysilan zugegeben. Nach weiteren 10 Minuten Rühren wurde der Ansatz warm in luftdicht verschließbare Gefäße abgefüllt.

### Beispiel 2: Herstellung einer Fugendichtungsmasse

In einem Vakuum-Planetendissolver wurden 29 Teile des Polyurethans aus Beispiel 1 mit 3 Teilen Vinyltrimethoxysilan bei Zimmertemperatur verrührt. Die Masse wurde mit 42 Teilen Kreide, 6 Teilen Titandioxid 0,3 Teilen Benztriazol, 0,3 Teilen Tinuvin-765 (Fa. Ciba Geigy) versetzt und unter Vakuum (25 mbar) bei 2.000 bis 3.000 U/min solange gerührt, bis eine homogene, glatte Masse entstand. Die Paste wurde abschließend mit 0,2 Teilen 1-Dodecylamin, 1 Teil 3-Aminopropyltrimethoxysilan und 0,1 Teil Dibutylzinndilaurat unter Vakuum verrührt und in eine handelsübliche Kartusche für Fugendichtmassen abgefüllt.

### Vergleichsbeispiel 1: Herstellung eines Silan-terminierten Polyurethans

Es wurde wie in Beispiel 1 verfahren, wobei statt dem oben genannten Polypropylen ein Polypropylen mit Molekulargewicht  $M_n$  von 4.000, einer größeren Polydispersität und einer geringeren OH-Funktionalität eingesetzt wurde.

### Vergleichsbeispiel 2: Herstellung einer Fugendichtungsmasse

Es wurde wie in Beispiel 2 verfahren, wobei als Polyurethan das Polyurethan aus Vergleichsbeispiel 1 eingesetzt wurde.



Überprüfung der Bruchdehnung und Bruchkraft:

Die Fugendichtungsmassen aus Beispiel 2 und Vergleichsbeispiel 2 wurden Bruchkraft- und Bruchdehnungstests nach DIN EN 29046 5/91 unterzogen.


	Vergleichsbeispiel 2	Beispiel 2
Bruchdehnung	89%	276%
Bruchkraft [N/mm <sup>2</sup> ]	0,39	0,49



**Patentansprüche**


1. Polyurethan, herstellbar durch Umsetzung von mindestens zwei Komponenten A und B, wobei
  - a) als Komponente A ein Polyisocyanat oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyisocyanaten und
  - b) als Komponente B ein Polyol oder ein Gemisch aus zwei oder mehr Polyoleneingesetzt wird, dadurch gekennzeichnet, daß Komponente B einen Polyether mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und
  - c) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 oder
  - d) einer OH-Funktionalität von 1,8 bis 2,0, oder
  - e) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von 1,8 bis 2,0,oder ein Gemisch aus zwei oder mehr solcher Polyether enthält.
2. Polyurethan nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil an Polyethern mit einem Molekulargewicht ( $M_n$ ) von mindestens 4.000 und
  - c) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 oder
  - d) einer OH-Funktionalität von 1,8 bis 2,0, oder
  - e) einer Polydispersität PD ( $M_w/M_n$ ) von weniger als 1,5 und einer OH-Funktionalität von 1,8 bis 2,0,an Komponente B mindestens 80 Gew.-% beträgt.
3. Polyurethan nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es nach der Umsetzung mindestens eine mit Wasser reaktive Endgruppe aufweist, insbesondere eine Isocyanatgruppe oder eine Silangruppe oder deren Gemisch.
4. Polyurethan nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Endgruppe der allgemeinen Formel I





aufweist, wobei  $R^1$  und  $R^2$  gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander für einen linearen oder verzweigten  $C_{1-10}$ -Alkylrest oder für  $R^3$  stehen,  $R^3$  für einen linearen oder verzweigten  $C_{1-8}$ -Alkoxy- oder  $C_{1-8}$ -Acyloxyrest und  $n$  für eine Zahl von 1 bis 8 steht.

5. Zubereitung, enthaltend ein erstes Polyurethan nach einem der Ansprüche 1 bis 4 und ein zweites Polyurethan mit mindestens einer gegenüber Wasser reaktiven Endgruppe, insbesondere einer NCO-Gruppe oder einer Alkoxysilangruppe oder deren Gemisch, dessen Molekulargewicht ( $M_n$ ) höchstens 8.000 beträgt und um mindestens 3.000 geringer ist als das Molekulargewicht des ersten Polyurethans, als Reaktivverdünner.
6. Zubereitung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Reaktivverdünner als mindestens eine mit Wasser reaktive Endgruppe eine Endgruppe der allgemeinen Formel I



aufweist, wobei  $R^1$  und  $R^2$  gleich oder verschieden sind und unabhängig voneinander für einen linearen oder verzweigten  $C_{1-10}$ -Alkylrest oder für  $R^3$  stehen und  $R^3$  für einen linearen oder verzweigten  $C_{1-8}$ -Alkoxy- oder  $C_{1-8}$ -Acyloxyrest steht.

7. Zubereitung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß der



Anteil an Reaktivverdünner, bezogen auf die gesamte Zubereitung, 1 Gew.-% bis 70 Gew.-% beträgt.

8. Zubereitung, enthaltend ein erstes Polyurethan nach einem der Ansprüche 1 bis 4 und einen gegenüber dem ersten Polyurethan inerten Weichmacher.
9. Zubereitung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Viskosität von höchstens 200.000 mPas (Brookfield RVT, 23°C, Spindel 7, 2,5 U/min) aufweist.
10. Zubereitung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine oder mehrere Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Weichmachern, Feuchtigkeits-Stabilisatoren, Antioxi-dantien, Katalysatoren, Härtern, Füllstoffen und UV-Stabilisatoren enthält.
11. Zubereitung nach einem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen UV-Stabilisator enthält, der eine Alkoxysilangruppe aufweist die unter Feuchtigkeitseinfluß kovalent an das Polyurethan nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder den Reaktivverdünner nach einem der Ansprüche 5 bis 7 gebunden wird.
12. Zubereitung, enthaltend
  - 10 Gew.-% bis 100 Gew.-% eines Polyurethans nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder eines Gemischs aus zwei oder mehr solcher Polyurethane,
  - 0 Gew.-% bis 70 Gew.-% eines Reaktivverdünners oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Reaktivverdünnern,
  - 0 Gew.-% bis 30 Gew.-% eines Weichmachers oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Weichmachern,
  - 0 Gew.-% bis 5 Gew.-% eines Feuchtigkeits-Stabilisators oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Feuchtigkeits-Stabilisatoren,
  - 0 Gew.-% bis 30 Gew.-% eines Tackifiers oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Tackifiern,
  - 0 Gew.-% bis 5 Gew.-% eines UV-Stabilisators oder eines Gemischs aus



zwei oder mehr UV-Stabilisatoren,

- 0 Gew.-% bis 5 Gew.-% eines Katalysators oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Katalysatoren und
- 0 Gew.-% bis 80 Gew.-% eines Füllstoffs oder eines Gemischs aus zwei oder mehr Füllstoffen.

13. Verwendung eines Polyurethans nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder einer Zubereitung nach einem der Ansprüche 5 bis 12 als Klebstoff, Dichtmasse, Oberflächenbeschichtungsmittel, Spachtelmasse oder zur Herstellung von Formteilen.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No  
PCT/EP 99/01728

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C08G18/10 C08G18/48 C09D175/08 C09J175/08 C08G18/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 C08G C09J C09D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 372 561 A (ASAHI GLASS CO LTD) 13 June 1990 see page 2, line 42 - page 4, line 2 see page 6, line 48 - page 7, line 56 see page 8, line 15-27; claims 1,9,10; example 8 see page 7, line 57-58 ---	1-4,8, 12,13
X	WO 96 38453 A (MINNESOTA MINING & MFG) 5 December 1996 see examples 20,39 ---	1-4,8, 10,12,13
X	EP 0 748 828 A (ARCO CHEM TECH) 18 December 1996 see claims; examples 2-5; tables 2-5 ---	1-3,12, 13
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 June 1999

Date of mailing of the international search report

30/06/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hutton, D



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No

PCT/EP 99/01728

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 425 694 A (ASAHI GLASS CO LTD) 8 May 1991 see page 4, line 41-42; claims; example 5 -----	1,3,8, 12,13



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/01728

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0372561 A	13-06-1990	JP 3047825 A	28-02-1991
		JP 3157424 A	05-07-1991
		US 5068304 A	26-11-1991
WO 9638453 A	05-12-1996	US 5587502 A	24-12-1996
		CA 2220337 A	05-12-1996
		DE 69601634 D	08-04-1999
		EP 0833830 A	08-04-1998
EP 0748828 A	18-12-1996	US 5670601 A	23-09-1997
		AU 697623 B	15-10-1998
		AU 5600096 A	02-01-1997
		BR 9602795 A	22-04-1998
		CA 2178139 A	16-12-1996
		CN 1148054 A	23-04-1997
		JP 9003152 A	07-01-1997
		SG 52809 A	28-09-1998
		US 5728745 A	17-03-1998
		US 5849944 A	15-12-1998
EP 0425694 A	08-05-1991	DE 69029457 D	30-01-1997
		DE 69029457 T	30-04-1997
		WO 9013586 A	15-11-1990
		JP 2619109 B	11-06-1997
		JP 3072517 A	27-03-1991
		US 5124425 A	23-06-1992



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01728

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 6 C08G18/10 C08G18/48 C09D175/08 C09J175/08 C08G18/30

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 C08G C09J C09D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 372 561 A (ASAHI GLASS CO LTD) 13. Juni 1990 siehe Seite 2, Zeile 42 - Seite 4, Zeile 2 siehe Seite 6, Zeile 48 - Seite 7, Zeile 56 siehe Seite 8, Zeile 15-27; Ansprüche 1,9,10; Beispiel 8 siehe Seite 7, Zeile 57-58 ---	1-4,8, 12,13
X	WO 96 38453 A (MINNESOTA MINING & MFG) 5. Dezember 1996 siehe Beispiele 20,39 ---	1-4,8, 10,12,13
X	EP 0 748 828 A (ARCO CHEM TECH) 18. Dezember 1996 siehe Ansprüche; Beispiele 2-5; Tabellen 2-5 ---	1-3,12, 13
	---	
	-/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Juni 1999

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

30/06/1999

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hutton, D



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int. Nationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01728

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>EP '0 425 694 A (ASAHI GLASS CO LTD)</p> <p>8. Mai 1991</p> <p>siehe Seite 4, Zeile 41-42; Ansprüche;</p> <p>Beispiel 5</p> <p>-----</p>	<p>1,3,8,</p> <p>12,13</p>



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/01728

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0372561 A	13-06-1990	JP 3047825 A	28-02-1991
		JP 3157424 A	05-07-1991
		US 5068304 A	26-11-1991
WO 9638453 A	05-12-1996	US 5587502 A	24-12-1996
		CA 2220337 A	05-12-1996
		DE 69601634 D	08-04-1999
		EP 0833830 A	08-04-1998
EP 0748828 A	18-12-1996	US 5670601 A	23-09-1997
		AU 697623 B	15-10-1998
		AU 5600096 A	02-01-1997
		BR 9602795 A	22-04-1998
		CA 2178139 A	16-12-1996
		CN 1148054 A	23-04-1997
		JP 9003152 A	07-01-1997
		SG 52809 A	28-09-1998
		US 5728745 A	17-03-1998
		US 5849944 A	15-12-1998
EP 0425694 A	08-05-1991	DE 69029457 D	30-01-1997
		DE 69029457 T	30-04-1997
		WO 9013586 A	15-11-1990
		JP 2619109 B	11-06-1997
		JP 3072517 A	27-03-1991
		US 5124425 A	23-06-1992